

COVYTEC 0924 PVC, PHTHALATFREI

EIGENSCHAFTEN

PRÜFERGEBNISSE

PRODUKTIDENTIFIKATION	PVC Plastisol, weich
FARBE	nach Kundenwunsch
DICHTE (DIN EN ISO 1183-1 VERFAHREN A)	1.22 g/cm ³
HÄRTE NACH SHORE A BEI + 23 °C (DIN ISO 48-4 / 3s)	85 Shore A
ZUGFESTIGKEIT (DIN EN ISO 527)	19 MPa
BRUCHDEHNUNG (DIN EN ISO 527)	330 %
EINREISSFESTIGKEIT (ISO 34, METHODE B, VERFAHREN A)	66 N/mm
KÄLTEBRUCHTEMPERATUR (RPM* 2, KEIN BRUCH BIS ...)	- 40 °C
BRENNGESCHWINDIGKEIT (ISO 3795)	100 mm/min
ANWENDUNGSZWECK	Zangengriffe und harte Tauchteile mit intensivem Hautkontakt

Vorstehende Angaben wurden an Prüfplatten ermittelt, stellen aber nur Anhaltswerte des Rohstofflieferanten dar und erfolgen daher unverbindlich und ohne Garantie. Insbesondere entbinden sie nicht von eigenen Versuchen. Technische Änderung vorbehalten.



Rückstandsfrei von Wärmeträgermedien

Die Verarbeitung der Covytec-PVC-Werkstoffreihe erfolgt in einem salzfreien Wärmeträgersystem – ganz ohne den Einsatz von Lithiumnitrat oder Kaliumnitrat.